

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 01-200254

(43) Date of publication of application : 11.08.1989

(51)Int.Cl.

G03C 7/34

g03c 1/06

(21)Application number : 63-025321

(71)Applicant : KONICA CORP

(22)Date of filing : 04.02.1988




(72)Inventor: **HIRABAYASHI SHIGETO**

(54) SILVER HALIDE COLOR PHOTOGRAPHIC SENSITIVE MATERIAL

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve processing stability by incorporating a phenolic cyan coupler having an ureide group in the 2nd position into at least one layer of silver halide emulsion layers and incorporating the compd. expressed by the specific compsn. formula, etc., into the silver halide emulsion layer contg. said cyan coupler.

CONSTITUTION: The silver halide photographic sensitive material having the silver halide emulsion layers on a base contains the phenolic cyan coupler having the ureide group in the 2nd position in at least one layer of the silver halide emulsion layers thereof. The compd. expressed by the formula I or the salt thereof is incorporated into the silver halide emulsion layer contg. said cyan coupler. In the formula, Y denotes an oxygen atom or sulfur atom; X denotes $\text{-NHCO(CH}_2\text{)}_2\text{COOH}$ or $\text{-OC}_2\text{H}_5$ or $\text{-S(CH}_2\text{)}_m\text{-Z-OH}$ (Z is CH_2 or CO); (a), (b), (g) respectively denote 0 or 1 integer. (c) Denotes 0W3 integer; (d), (e) respectively denote 0W2 integer; (f) denotes 2W6 integer; (m) denotes 1W6 integer and has ≥ 3 sulfur atoms in the molecule. The example, of the formula I is shown by the formulas II, III.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平1-200254

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成1年(1989)8月11日

G 03 C 7/34
1/06

7915-2H
Z-7102-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全15頁)

⑮ 発明の名称 ハロゲン化銀カラー写真感光材料

⑯ 特 願 昭63-25321

⑰ 出 願 昭63(1988)2月4日

⑱ 発 明 者 平 林 茂 人 東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内

⑲ 出 願 人 コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

明 細 書


1. 発明の名称

ハロゲン化銀カラー写真感光材料

2. 特許請求の範囲

支持体上にハロゲン化銀乳剤層を有するハロゲン化銀写真感光材料において、前記ハロゲン化銀乳剤層の少なくとも1層には2位にウレイド基を有するフェノール系シアンカブラが含有されており、また該シアンカブラを含有するハロゲン化銀乳剤層に下記一般式〔S〕で示される化合物又はその塩が含有されていることを特徴とするハロゲン化銀カラー写真感光材料。

一般式〔S〕



〔式中、Yは酸素原子又は硫黄原子を、Xは-NHCO(CH₂)₃COOH、-OC₂H₅又は-S(CH₂)₃-Z-OH(ZはCH₂またはCO)を、a、b、gは各々0又は1の整数を、aは0～3の整数を、d、eは各々0～2の整数を、fは2～6の整数を、nは1～6の整数を表

し、かつ、分子中に3以上の硫黄原子を有する。〕

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ハロゲン化銀カラー写真感光材料に関するものであり、更に詳しくは処理安定性が改良されたハロゲン化銀カラー写真感光材料に関するものである。

(従来技術)

従来より、カラーネガ感光材料の赤感光性乳剤層に用いるシアンカブラであって、漂白工程または漂白定着工程で還元褪色を生起しないカブラとして、例えば特開昭56-65134号、同58-118643号に記載された2位にウレイド基を有するフェノール系カブラが知られている。

しかしながら、かかるカブラを用いたカラー感光材料は、かぶりが若干高く、更に現像処理条件の変化による写真性能の変動が大きいといった欠点があった。

(本発明の目的)


本発明の目的は処理安定性にすぐれ、かつかぶ

りの少ないすぐれたハロゲン化銀カラー写真感光材料を提供することにある。

(発明の構成)

本発明者等は鋭意検討の結果、支持体上にハロゲン化銀乳剤層を有するハロゲン化銀写真感光材料において前記ハロゲン化銀乳剤層の少なくとも1層には2位にウレイド基を有するフェノール系シアンカブラが含有されており、また該シアンカブラを含有するハロゲン化銀乳剤層に下記一般式(S)で示される化合物又はその塩が含有されているハロゲン化銀カラー写真感光材料により上記目的が達成されることを見出した。

一般式(S)



式中、Yは酸素原子又は硫黄原子を、Xは-NHCO(CH₂)₂COOH、-OC₂H₅又は-S(CH₂)_n-Z-OH(ZはCH₂又はCO)を、a、b、gは各々0又は1の整数を、oは0～3の整数を、d、eは各々0～2の整数を、fは2～6の整数を、nは1～6の整数を表し、か

つ、分子中に3以上の硫黄原子を有する。

また、一般式(S)で示される化合物の塩としては、例えばアルカリ金属塩、アンモニウム塩が挙げられる。


これらの中でも好ましいのは、Xが-S(CH₂)_n-Z-OH(Z及びnは一般式(S)と同義)、fが2であって、分子中に4以上の硫黄原子を有するものである。

また、硫黄原子を含む置換基の置換位置としては、オルト位又はメタ位が好ましい。


これらの化合物の添加量としては、好ましくはハロゲン化銀1モル当り0.001～10gであり、より好ましくは0.01～1gである。

次に一般式(S)で示される化合物の代表例を示す。


S - 1




S - 2




S - 3




S - 4




S - 5




S - 6




S - 7




S - 8




S - 9




S - 10



S - 11



S - 12



これらの化合物は種々の方法で合成することができる。例えばハロゲン化メチル置換ベンゼン誘導体とメルカプトアルコール類を反応させる方法、この反応生成物であるヒドロキシアルキルチオメ


テル置換ベンゼンのヒドロキシ基をハロゲン化した後、メルカプト置換カルボン酸を反応させる方法、ヒドロキシベンゼン類とヒドロキシ基又はカルボキシル基を有するハロゲン化チオエーテル類を反応させる方法などが用いられる。

更に具体的には米国特許4,713,322号等に記載されている。

一般式〔5〕で表される化合物の添加時期としては、特に制限はなく、ハロゲン化銀結晶形成前、形成中、物理熱成中、化学熱成中、化学熱成後塗布までの間等が挙げられる。

2位にウレイド基を有するフェノール系シアンカブラとしては一般式〔1〕で表されるものが好ましい。

一般式〔1〕




式中、Xは水素原子又は芳香族第1級アミン発色現像主薬とのカップリングにより離脱しうる基

ルスルホニル、アリールスルホニル、アルコキシルスルホニル、アリールオキシスルホニル、カルバモイル、スルファモイル、アシルオキシ、カルボンアミド、スルホンアミド等が挙げられ、該置換基の数は1~5が好ましく、2以上のとき、各置換基は同じでも異なってもよい。

R₁への置換基として好ましいのはアルキルスルホニル、シアノ、ハロゲンであり、R₂として好ましいのは一般式〔Ⅱ〕で示されるものである。

一般式〔Ⅱ〕



式中、Jは酸素原子または硫黄原子を、kは0から4の整数、qは0または1を示し、kが2以上の場合、2つ以上存在するR₁は同一でも異なってもよく、R₁は、アルキレン基を、R₂は置換基を表す。

R₂で表される置換基としては、例えば、アルキル、アリール、アルコキシ、アリールオキシ、

を、R₁はアリール基又はヘテロ環基を、R₂は脂肪族基又はアリール基を表し、R₁は又はR₂で表される各基は置換基を有するものを含み、R₁又はR₂により、2量体以上の多量体を形成するものを含み、R₁、R₂は単独で、又は共同して一般式〔1〕で表されるカブラ及び、該カブラから形成される色素に耐光性を付与するに必要な形状又は大きさを有する。

R₁又はR₂で表されるアリール基としてはフェニル基及びナフチル基が挙げられる。

R₂で表される脂肪族基としては例えばアルキル基、アルケニル基が挙げられ、R₁で表されるヘテロ環基としては例えば、フリル基、チエニル基、ピリジル基、キノリル基、オキサゾリル基、テトラゾリル基、ベンゾチアゾリル基、テトラヒドロフラニル基などが挙げられる。

R₁又はR₂で表される基の置換基としては、例えばニトロ、シアノ、ハロゲン、アルキル、アリール、アミノ、ヒドロキシ、アシル、アルコキシルカルボニル、アリールオキシカルボニル、アルキ


ヒドロキシ、アシルオキシ、アルキルカルボニルオキシ、アリールカルボニルオキシ、カルボキシ、アルコキシカルボニル、アリールオキシカルボニル、アルキルチオ、アシル、アシルアミノ、スルホンアミド、カルバモイル、スルファモイル等が挙げられる。

Xで表される離脱基としては、例えばハロゲン、酸素原子または硫黄原子が直接カップリング位に結合しているアリールオキシ基、カルバモイルオキシ基、カルバモイルメトキシ基、アシルオキシ基、スルホンアミド基、コハク酸イミド基等が挙げられ、更には具体的な例としては、米国特許3,741,563号、特開昭47-37425号、特公昭48-36894号、特開昭50-10135号、同50-117422号、同50-130441号、同51-108841号、同50-120334号、同52-18315号、同53-105226号等に記載されているものが挙げられ、特にハロゲン、酸素原子により結合するものが好ましい。


次に2位にウレイド基を有するフェノール系カブラの具体例を示す。

(例示化合物)


I - 1




I - 2




I - 3




I - 4




I - 9




I - 10




I - 11




I - 12




I - 5




I - 6



I - 7




I - 8




I - 13




I - 14




I - 15




I - 16




I - 17




I - 18




I - 19



I - 24




I - 25




I - 26




I - 27




I - 20




I - 21




I - 22




I - 23




I - 28




I - 29




I - 30




I - 31




I - 32




I - 33




I - 34




I - 35




I - 40




I - 41




I - 42




I - 43




I - 36




I - 37




I - 38




I - 39




I - 44




I - 45




I - 46




I - 47




I - 48




I - 49




I - 50




I - 51




I - 56




I - 57




I - 58




I - 59




I - 52




I - 53




I - 54




I - 55




I - 60




I - 61




I - 62




I - 63




I - 64




I - 65




I - 66




I - 67




I - 72




I - 73




I - 74




I - 75




I - 68




I - 69




I - 70




I - 71




I - 76




I - 77




I - 78




I - 79




I - 80




I - 81




I - 82




I - 83




I - 88




I - 89




I - 90




I - 91




I - 84




I - 85




I - 86




I - 87




I - 92




I - 93




I - 94




I - 95




I-96




I-97




I-98




I-99




I-103




I-104




I-105




I-100



I-101



I-102



本発明において前記本発明のシアнкаブラをハロゲン化銀乳剤層中に含有せしめるためには、従来公知の方法、例えば公知のジブチルフタレート、トリクレジルホスフェート、ジノニルフエノール等の如き高沸点溶媒と酢酸ブチル、プロピオン酸等の如き低沸点溶媒との混合液に本発明のシアнкаブラをそれぞれ単独で、あるいは併用して溶解せしめた後、界面活性剤を含むゼラチン水溶液と混合し、次いで高速度回転ミキサーまたはコロイドミルもしくは超音波分散機を用いて乳化分散させた後、乳剤中に直接添加するか、または上記乳化分散液をセッとした後、細断し、水洗した後、これを乳剤に添加してもよい。

本発明のシアнкаブラの添加量は通常ハロゲン化銀1モル当り 1.0×10^{-3} モル～1.0モル、好ましくは 5×10^{-3} モル～ 8×10^{-1} モルの範囲である。

本発明のシアнкаブラは単独で使用しても2種以上を併用してもかまわない。更に本発明のシアнкаブラ以外のシアнкаブラを併用してもかまわない。

本発明の感光材料に用いるハロゲン化銀乳剤は、常法により化学増感することができ、増感色素を用いて所望の波長域に光学的に増感できる。

ハロゲン化銀乳剤には、かぶり防止剤、安定剤等を加えることができる。該乳剤のバインディングとしては、ゼラチンを用いるのが有利である。

乳剤層、その他の親水性コロイド層は、硬膜することができ、又、可塑剤、水不溶性又は難溶性合成ポリマの分散物(ラテックス)を含有させることができる。

カラー写真用感光材料の乳剤層には、カブラが用いられる。

更に色補正の効果を有しているカラーカブラ、被写体カブラ及び現像主薬の酸化体とのカップリングによって現像促進剤、漂白促進剤、現像剤、ハロゲン化銀溶剤、調色剤、硬膜剤、かぶり剤、かぶり防止剤、化学増感剤、分光増感剤及び感感剤のような写真に有用なフラグメントを放出する化合物を用いることができる。

感光材料には、フィルタ層、ハレーション防止

層、イラジエーション防止層等の補助層を設けることができる。これらの層中及び/又は乳剤層中には現像処理中に感光材料から流出するかもしくは漂白される染料が含有させられてもよい。

感光材料には、ホルマリンスカベンジャ、蛍光増白剤、マット剤、清剤、画像安定剤、界面活性剤、色かぶり防止剤、現像促進剤、現像遅延剤や漂白促進剤を添加できる。

支持体としては、ポリエチレン等をラミネートした紙、ポリエチレンテレフタレートフィルム、バライタ紙、三酢酸セルロース等を用いることができる。

本発明の感光材料を用いて色素画像を得るには露光後、通常知られているカラー写真処理を行うことができる。

〔実施例〕

以下に本発明の具体的実施例を述べるが、本発明の実施の態様はこれらに限定されない。

実施例 I

実施例において、ハロゲン化銀写真感光材料中

の添加量は特に記載のない限り1㎡当りもの^(a)を示す。また、ハロゲン化銀は銀に換算して示した。

トリアセチルセルロースフィルム支持体上に、下記に示すような組成の各層を順次支持体側から形成して、多層カラー写真要素試料Iを作製した。試料—I(比較)

第1層：ハレーション防止層 (HC-1)

黒色コロイド銀を含むゼラチン層。

乾燥膜厚 3 μm

第2層：中間層 (I.L.)

2,5-ジ-*t*-オクチルヒドロキノンの

乳化分散物を含むゼラチン層。

乾燥膜厚 1.0 μm

第3層：低感度赤感性ハロゲン化銀乳剤層(RL-1)

平均粒径(\bar{r})0.30 μm、AgI 3モル%

を含むAgBrIからなる

単分散乳剤(乳剤I;分布の広さ12%)

…銀塗布量1.8g/㎡

増感色素I …

銀1モルに対して6×10⁻⁴モル

増感色素II …

銀1モルに対して1.0×10⁻⁴モル

シアンカブラ(C-1) …

銀1モルに対して0.06モル

カラーシアンカブラ(CC-1) …

銀1モルに対して0.003モル

D I R 化合物(D-1) …

銀1モルに対して0.0015モル

D I R 化合物(D-2) …

銀1モルに対して0.002モル

乾燥膜厚 3.5 μm

第4層：高感度赤感性ハロゲン化銀乳剤層(RH-1)

平均粒径(\bar{r})0.5 μm、AgI 3.0モル%を含むAgBrIからなる

単分散乳剤(乳剤II;分布の広さ12%)

…銀塗布量1.3g/㎡

増感色素I …

銀1モルに対して3×10⁻⁴モル

増感色素II …

銀1モルに対して1.0×10⁻⁴モル

- シアンカブラ(C-1)…
銀1モルに対して0.02モル
カラー、ドシアンカブラ(CC-1)…
銀1モルに対して0.0015モル
DIR化合物(D-2)…
銀1モルに対して0.001モル
乾燥膜厚 2.5 μ m
- 第5層: 中間層(I.L.)
第2層と同じ、ゼラチン層。
乾燥膜厚 1.0 μ m
- 第6層: 低感度緑感性ハロゲン化銀乳剤層(GL-1)
乳剤I…銀塗布量1.5g/m²
増感色素III…
銀1モルに対して 2.5×10^{-4} モル
増感色素IV…
銀1モルに対して 1.2×10^{-4} モル
マゼンタカブラ(M-1)…
銀1モルに対して0.050モル
カラー、ドマゼンタカブラ(CM-1)…
銀1モルに対して0.009モル
- ハイドロキノンの乳化分散物とを含むゼラチン層。
乾燥膜厚 1.2 μ m
- 第9層: 低感度青感性ハロゲン化銀乳剤層(BL-1)
平均粒径0.48 μ m, AgI 3.0モル%を含むAgBrIからなる
単分散乳剤(乳剤II:分布の広さ 12%)
…銀塗布量0.9g/m²
増感色素V…
銀1モルに対して 1.3×10^{-4} モル
イエロカブラ(Y-1)…
銀1モルに対して0.29モル
乾燥膜厚 3.5 μ m
- 第10層: 高感度青感性乳剤層(BH-1)
平均粒径0.8 μ m, AgI 3.0モル%を含むAgBrIからなる
単分散乳剤(乳剤IV:分布の広さ 12%)
…銀塗布量0.5g/m²
増感色素V…
銀1モルに対して 1.0×10^{-4} モル
- DIR化合物(D-1)…
銀1モルに対して0.0010モル
DIR化合物(D-3)…
銀1モルに対して0.0030モル
乾燥膜厚 3.5 μ m
- 第7層: 高感度緑感性ハロゲン化銀乳剤層(GH-1)
乳剤II…銀塗布量1.4g/m²
増感色素III…
銀1モルに対して 1.5×10^{-4} モル
増感色素IV…
銀1モルに対して 1.0×10^{-4} モル
マゼンタカブラ(M-1)…
銀1モルに対して0.020モル
カラー、ドマゼンタカブラ(CM-1)…
銀1モルに対して0.002モル
DIR化合物(D-3)…
銀1モルに対して0.0010モル
乾燥膜厚 2.5 μ m
- 第8層: イエロフィルタ層(YC-1)
黄色コロイド銀と2,5-ジ-*i*-オクタル
イエロカブラ(Y-1)…
銀1モルに対して0.08モル
DIR化合物(D-2)
銀1モルに対して0.0015モル
乾燥膜厚 2.5 μ m
- 第11層: 第1保護層(Pro-1)
沃臭化銀(AgI 2モル%平均粒径0.07 μ m)
…銀塗布量0.5g/m²
紫外線吸収剤 UV-1, UV-2を含むゼラチン層
乾燥膜厚 2.0 μ m
- 第12層: 第2保護層(Pro-2)
ポリメチルメタクリレート粒子(直径1.5 μ m)及びホルマリンスカベンジャ
(HS-1)を含むゼラチン層
乾燥膜厚 1.5 μ m
- 尚各層には上記組成物の他に、ゼラチン硬化剤(H-1)や界面活性剤を添加した。
試料Iの各層に含まれる化合物は下記の通りである。

増感色素Ⅰ：アンヒドロ・5,5'-ジクロロ・9-エチル・3,3'-ジ-(3-スルホプロピル)チアカルボシアニンヒドロキシド


増感色素Ⅱ：アンヒドロ・9-エチル・3,3'-ジ-(3-スルホプロピル)・4,5,4',5'-ジベンゾチアカルボシアニンヒドロキシド

増感色素Ⅲ：アンヒドロ・5,5'-ジアニル・9-エチル・3,3'-ジ-(3-スルホプロピル)オキサカルボシアニンヒドロキシド


増感色素Ⅳ：アンヒドロ・9-エチル・3,3'-ジ-(3-スルホプロピル)・5,6,5',6'-ジベンゾオキサカルボシアニンヒドロキシド

増感色素Ⅴ：アンヒドロ・3,3'-ジ-(3-スルホプロピル)・4,5-ベンゾ・5'-メトキシチアシアニン


C-1：例示化合物 1-104




D-3




M-1




CM-1




CC-1




D-1




D-2




Y-1




UV-1




UV-2



HS-1



H-1



次に、試料1に於いて、第3層及び第4層のシアンカブラ(C-1)を表-1に示すごとくおきかえ、また第3、4、6、7、9及び10層のハロゲン化銀乳剤層の乳剤形成時に一般式(S)で表される化合物を表-1に示すごとく添加し、試料NO.2~No.83を作成した。

このようにして得られた各試料を通常の方法でウェッジ露光した後、下記により現像処理を行った。

現像は下記発色現像液組成の現像液を用い38℃で3分15秒を中心に±30秒現像時間を変化させて発色現像を行ない、下記の組成の漂白液、定着液、安定化液を用いてそれぞれ下記の時間で漂白処理、定着処理、安定化処理を行なうと共に水洗処理を行った。

発色現像液組成：

4-アミノ-3-メチル-N-エチル-N-(β-ヒドロキシエチル)-アニリン硫酸塩	4.75g
無水亜硫酸ソーダ	4.25g

ホルマリン37%水溶液 5.0ml
コニダックス(小西六写真工業(株)製) 7.5ml

水を加えて1ℓとする。

現像処理工程(38℃)	処理時間
発色現像	3分15秒±30秒
漂 白	6分30秒
水 洗	3分15秒
定 着	6分30秒
水 洗	3分15秒
安 定 浴	1分30秒

上記のように処理したNo.1~No.83の赤感性感度のかぶり、相対感度、2分45秒で現像処理した場合と3分45秒で現像処理した場合のかぶりの差(Δかぶり)の測定結果を表-1に示す。

なお、表-1において①かぶりおよび②相対感度は標準現像処理(現像時間3分15秒)の結果であり、③は現像時間変化の2分45秒と3分45秒の発色現像時間のちがいによるかぶりの変化である。

以下余白

ヒドロキシルアミン1/2硫酸塩	2.0g
無水炭酸カリウム	37.5g
臭化ナトリウム	1.3g
ニトリロトリ酢酸3ナトリウム塩(1水塩)	2.5g
水酸化カリウム	1.0g

水を加えて1ℓとし、pH10.0に調整する。

漂白液組成：

エチレンジアミンテトラ酢酸鉄アンモニウム塩	100.0g
エチレンジアミンテトラ酢酸2アンモニウム塩	10g
臭化アンモニウム	150.0g
水酢酸	10.0g

水を加えて1ℓとし、pH6.0に調整する。

定着液組成：

チオ硫酸アンモニウム50%水溶液	162ml
無水亜硫酸ナトリウム	12.4ml

水を加えて1ℓとし、pH6.5に調整する。

安定化液組成：

表-1

試料No.	シアンカブラ	添加化合物 化合物名、量(mg/AgX1%)	① かぶり	② 相対感度	③ Δかぶり	備 考
1	I-104	なし	0.10	100	0.14	比較
2	"	S-7 150	0.08	99	0.09	本発明
3	"	S-3 "	0.08	98	0.08	"
4	"	S-4 "	0.07	98	0.08	"
5	"	S-5 "	0.08	99	0.09	"
6	"	S-12 "	0.08	98	0.08	"
7	"	S-11 "	0.08	98	0.09	"
8	"	S-1 "	0.07	97	0.08	"
9	"	S-8 "	0.07	98	0.08	"
10	"	S-2 "	0.07	98	0.09	"
11	"	S-8 "	0.07	97	0.08	"
12	"	S-8 "	0.08	99	0.07	"
13	"	S-10 "	0.08	98	0.07	"
14	"	S-7 250	0.07	98	0.07	"
15	"	S-3 "	0.07	97	0.07	"
16	"	S-4 "	0.06	97	0.07	"
17	"	S-5 "	0.07	97	0.06	"
18	"	S-12 "	0.07	97	0.07	"
19	"	S-11 "	0.07	97	0.08	"
20	"	S-1 "	0.07	98	0.08	"
21	"	S-6 "	0.06	98	0.08	"
22	"	S-2 "	0.08	97	0.06	"
23	I-100	なし	0.12	128	0.16	比較
24	"	S-7 150	0.09	124	0.09	本発明
25	"	S-3 "	0.09	125	0.10	"

試料 No.	シアン カブラ	添加化合物 化合物名, 量 (mg/AgXét)	① かぶり	② 相対感度	③ △かぶり	備 考
26	1-100	S-4 150	0.09	123	0.09	本発明
27	"	S-5 "	0.08	124	0.08	"
28	"	S-12 "	0.09	124	0.08	"
29	"	S-11 "	0.09	125	0.09	"
30	"	S-1 "	0.08	124	0.08	"
31	"	S-6 "	0.08	122	0.09	"
32	"	S-2 "	0.08	121	0.08	"
33	"	S-8 "	0.10	123	0.08	"
34	"	S-9 "	0.10	122	0.07	"
35	"	S-10 "	0.08	124	0.07	"
36	"	S-7 250	0.07	124	0.07	"
37	"	S-3 "	0.07	122	0.08	"
38	"	S-4 "	0.08	121	0.07	"
39	"	S-5 "	0.08	120	0.08	"
40	"	S-12 "	0.08	120	0.08	"
41	"	S-11 "	0.07	122	0.07	"
42	"	S-1 "	0.06	122	0.06	"
43	"	S-6 "	0.07	120	0.07	"
44	"	S-2 "	0.08	120	0.07	"
45	1-31	S-7 150	0.09	119	0.08	"
46	1-48	" "	0.08	108	0.08	"
47	1-51	" "	0.09	120	0.09	"
48	1-60	" "	0.08	111	0.08	"
49	1-61	" "	0.07	113	0.09	"
50	1-64	" "	0.07	119	0.08	"
51	1-65	" "	0.07	114	0.07	"

試料 No.	シアン カブラ	添加化合物 化合物名, 量 (mg/AgXét)	① かぶり	② 相対感度	③ △かぶり	備 考
52	1-71	S-7 150	0.07	119	0.09	本発明
53	1-75	" "	0.09	118	0.10	"
54	1-101	" "	0.08	117	0.09	"
55	1-103	" "	0.08	116	0.08	"
56	1-31	S-3 "	0.09	114	0.08	"
57	1-48	" "	0.07	112	0.08	"
58	1-51	" "	0.08	120	0.10	"
59	1-60	" "	0.08	121	0.10	"
60	1-61	" "	0.07	111	0.09	"
61	1-64	" "	0.08	112	0.09	"
62	1-65	" "	0.10	113	0.09	"
63	1-71	" "	0.08	110	0.08	"
64	1-75	" "	0.08	120	0.08	"
65	1-101	" "	0.09	110	0.09	"
66	1-103	" "	0.09	121	0.09	"
67	1-31	S-4 250	0.10	119	0.08	"
68	1-48	" "	0.08	118	0.09	"
69	1-51	" "	0.09	121	0.08	"
70	1-60	" "	0.09	122	0.08	"
71	1-61	" "	0.08	110	0.09	"
72	1-64	" "	0.08	111	0.08	"
73	1-65	" "	0.07	114	0.09	"
74	1-71	" "	0.09	113	0.09	"
75	1-75	" "	0.09	112	0.10	"
76	1-101	" "	0.08	119	0.09	"
77	1-103	" "	0.09	118	0.08	"

試料 No.	シアン カブラ	添加化合物 化合物名, 量 (mg/AgXét)	① かぶり	② 相対感度	③ △かぶり	備 考
78	1-48	S-5 250	0.09	114	0.09	本発明
79	1-60	" "	0.08	115	0.08	"
80	1-66	" "	0.07	116	0.08	"
81	1-48	S-12 "	0.07	115	0.09	"
82	1-60	" "	0.08	118	0.10	"
83	1-66	" "	0.07	116	0.09	"

表-1からも明らかなように、本発明の試料は、感度を実質的に下げることなくかぶりを更に低下し、かつ現像処理条件の変動による性能が著しく改良されている。

又、試料2及び14のシアンカブラ1-104の代りにシアンカブラ1-3を用いた場合でもかぶり及び、現像処理条件の変動による性能を改良することができた。

出願人 コニカ株式会社

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平1-200254

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成1年(1989)8月11日

G 03 C 7/34
1/067915-2H
Z-7102-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全15頁)

⑮ 発明の名称 ハロゲン化銀カラー写真感光材料

⑯ 特 願 昭63-25321

⑰ 出 願 昭63(1988)2月4日

⑱ 発 明 者 平 林 茂 人 東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内

⑲ 出 願 人 コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目28番2号

明 細 書


1. 発明の名称

ハロゲン化銀カラー写真感光材料

2. 特許請求の範囲

支持体上にハロゲン化銀乳剤層を有するハロゲン化銀写真感光材料において、前記ハロゲン化銀乳剤層の少なくとも1層には2位にウレイド基を有するフェノール系シアンカブラが含有されており、また該シアンカブラを含有するハロゲン化銀乳剤層に下記一般式〔S〕で示される化合物又はその塩が含有されていることを特徴とするハロゲン化銀カラー写真感光材料。

一般式〔S〕



〔式中、Yは酸素原子又は硫黄原子を、Xは-NHCOC(CH₃)₂COOH、-OC₂H₅又は-S(CH₃)_n-2-OH(2はCH₃またはC₆H₅)を、a、b、dは各々0又は1の整数を、cは0〜3の整数を、eは各々0〜2の整数を、fは2〜6の整数を、gは1〜6の整数を

し、かつ、分子中に3以上の硫黄原子を有する。〕

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ハロゲン化銀カラー写真感光材料に関するものであり、更に詳しくは処理安定性が改良されたハロゲン化銀カラー写真感光材料に関するものである。

(従来技術)

従来より、カラーネガ感光材料の赤感光乳剤層に用いるシアンカブラであって、漂白工程または漂白定着工程で還元褪色を生起しないカブラとして、例えば特開昭56-65134号、同58-118643号に記載された2位にウレイド基を有するフェノール系カブラが知られている。

しかしながら、かかるカブラを用いたカラー感光材料は、かぶり若干高く、更に現像処理条件の変化による写真性能の変動が大きいといった欠点があった。

(本発明の目的)

本発明の目的は処理安定性にすぐれ、かつかぶ


特開平1-200254 (2)

その少ないすぐれたハロゲン化銀カラー写真感光材料を提供することにある。

〔発明の構成〕

本発明者等は鋭意検討の結果、支持体上にハロゲン化銀乳剤層を有するハロゲン化銀写真感光材料において前記ハロゲン化銀乳剤層の少なくとも1層には2位にウレイド基を有するフェノール系シアンカブラが含有されており、また該シアンカブラを含有するハロゲン化銀乳剤層に下記一般式(5)で示される化合物又はその塩が含有されているハロゲン化銀カラー写真感光材料により上記目的が達成されることを見出した。

一般式(5)



式中、Yは酸素原子又は硫黄原子を、Xは-NHCO(CH₂)₂COOH、-OC₂H₅又は-S(CH₂)_n-Z-OH(ZはCH₂又はCO)を、a、b、eは各々0又は1の整数を、cは0〜3の整数を、d、eは各々0〜2の整数を、fは2〜6の整数を、nは1〜6の整数を表し、か

つ、分子中には3以上の硫黄原子を有する。

また、一般式(5)で示される化合物の塩としては、例えばアルカリ金属塩、アンモニウム塩が挙げられる。


これらの中でも好ましいのは、Xが-S(CH₂)_n-Z-OH(Z及びnは一般式(5)と同義)、fが2である、分子中に4以上の硫黄原子を有するものである。

また、硫黄原子を含む硫黄基の置換位置としては、オルト位又はメタ位が好ましい。


これらの化合物の添加量としては、好ましくはハロゲン化銀1モル当り0.001〜10gであり、より好ましくは0.01〜1gである。

次に一般式(5)で示される化合物の代表例を示す。


S-1




S-8




S-9




S-10



S-11



S-12



これらの化合物は種々の方法で合成することができる。例えばハロゲン化メチル置換ベンゼン誘導体とメルカプトアルコール類を反応させる方法、この反応生成物であるヒドロキシアシルチオエ

特開平1-200254 (3)


チル置換ベンゼンのヒドロキシ基をハロゲン化した後、ノルカプト置換カルボン酸を反応させる方法、ヒドロキシベンゼン類とヒドロキシ基又はカルボキシル基を有するハロゲン化サオエーテル類を反応させる方法などが用いられる。

更に具体的には米国特許4,713,322号等に記載されている。

一般式〔5〕で表される化合物の添加時間としては、特に制限はなく、ハロゲン化組織形成中、形成中、物理熱成中、化学熱成中、化学熱成後熟中までの間等が挙げられる。

2位にウレイド基を有するフェノール系シアンカプタとしては一般式〔1〕で表されるものが好ましい。

一般式〔1〕




式中、Xは水素原子又は芳香族第1級アミン発色現像主薬とのカップリングにより離脱しうる基

ルスルホニル、アリールスルホニル、アルコキシスルホニル、アリールオキシスルホニル、カルバモイル、スルファモイル、アシロキシ、カルボニルアミド、スルホンアミド等が挙げられ、置換基の数は1〜5が好ましく、2以上のとき、各置換基は同じでも異なってもよい。

R₁への置換基として好ましいのはアルキルスルホニル、シアノ、ハロゲンであり、R₂として好ましいのは一般式〔2〕で示されるものである。

一般式〔2〕



式中、Jは酸素原子または硫黄原子を、xは0から4の整数、yは0または1を示し、xが2以上の場合、2つ以上存在するR₁は同一でも異なってもよく、R₁は、アルキレン基を、R₂は置換基を表す。

R₂で表される置換基としては、例えば、アルキル、アリール、アルコキシ、アリールオキシ、

を、R₁はアリール基又はヘテロ環基を、R₂は脂肪族又はアリール基を表し、R₁は又はR₂で表される各基は置換基を有するものを含み、R₁又はR₂により、2基体以上の多量体を形成するものを含み、R₁、R₂は単独で、又は共同して一般式〔1〕で表されるカプタ及び、該カプタから形成される色剤に耐熱感度を付与するに必要な形状又は大きさを有する。

R₁又はR₂で表されるアリール基としてはフェニル基及びナフチル基が挙げられる。

R₂で表される脂肪族基としては例えばアルキル基、アルケニル基が挙げられ、R₁で表されるヘテロ環基としては例えば、フリル基、チエニル基、ピリジル基、キノリル基、オキサゾリル基、ネトラゾリル基、ベンゾチアゾリル基、テトラヒドロフラン基などが挙げられる。

R₁又はR₂で表される基の置換基としては、例えばニトロ、シアノ、ハロゲン、アルキル、アリール、アミノ、ヒドロキシ、アシロ、アルコキシカルボニル、アリールオキシカルボニル、アルキ

ヒドロキシ、アシロオキシ、アルキルカルボニルオキシ、アリールカルボニルオキシ、カルボキシ、アルコキシカルボニル、アリールオキシカルボニル、アルキルチオ、アシロ、アシロアミノ、スルホンアミド、カルバモイル、スルファモイル等が挙げられる。


Xで表される離脱基としては、例えばハロゲン、酸素原子または硫黄原子が置換カップリング位に結合しているアリールオキシ基、カルバモイルオキシ基、カルバモイルノトキシ基、アシロキシ基、スルホンアミド基、コハク酸イミド基等が挙げられ、更に具体的な例としては、米国特許3,741,563号、特開昭47-37425号、特公昭48-36894号、特開昭50-10135号、同50-117422号、同50-130441号、同51-108841号、同50-120334号、同52-18315号、同53-105226号等に記載されているものが挙げられ、特にハロゲン、酸素原子により結合するものが好ましい。

次に2位にウレイド基を有するフェノール系カプタの具体例を示す。


特開平1-200254 (4)

(表示化合物)


I - 1




I - 2




I - 3




I - 4




I - 9




I - 10




I - 11




I - 12




I - 5




I - 6




I - 7




I - 8




I - 13




I - 14



I - 15




I - 16




特開平1-200254 (5)


1-17




1-18




1-19




1-24




1-25




1-26




1-27




1-20




1-21




1-22




1-23




1-28




1-29



1-30




1-31




$$\begin{array}{c} \text{(CH}_3\text{)}_2\text{CCH}_2\text{CH(CH}_3\text{)CH}_2 \\ | \\ \text{(CH}_3\text{)}_2\text{CCH}_2\text{CH(CH}_3\text{)CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \rightarrow \text{CONH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_4(\text{OH}) \rightarrow \text{NHCO} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_4(\text{SO}_2\text{NHC}_6\text{H}_5)_2$$
CCCCCc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(=O)Nc4ccc(cc4)C(=O)NCCCC
$$\text{C}_6\text{H}_{10} \begin{array}{c} \diagdown \\ \text{---} \end{array} \begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_9 \\ \diagup \\ \text{---} \end{array} \begin{array}{c} \text{OC(=O)NH} \\ \diagup \\ \text{---} \end{array} \begin{array}{c} \text{OR} \\ | \\ \text{---} \end{array} \text{NHCONH} \begin{array}{c} \text{---} \\ | \\ \text{---} \end{array} \text{SO}_2\text{CF}_3 \begin{array}{c} \text{---} \\ | \\ \text{---} \end{array}$$
$$\text{-(C}_6\text{H}_4\text{-)}_n\text{-CO-N(C}_6\text{H}_4\text{-SO}_2\text{CH}_2\text{)-}_m\text{-N(C}_6\text{H}_4\text{-SO}_2\text{CH}_2\text{)-}_k\text{-CO-}$$
O=C(O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(=O)Oc3ccc(O)c(NC(=O)Oc4ccccc4)c3O=C(NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)C6=CC=C(C=C6)C7=CC=C(C=C7)C8=CC=C(C=C8)C9=CC=C(C=C9)C10=CC=C(C=C10)C11=CC=C(C=C11)C12=CC=C(C=C12)C13=CC=C(C=C13)C14=CC=C(C=C14)C15=CC=C(C=C15)C16=CC=C(C=C16)C17=CC=C(C=C17)C18=CC=C(C=C18)C19=CC=C(C=C19)C20=CC=C(C=C20)C21=CC=C(C=C21)C22=CC=C(C=C22)C23=CC=C(C=C23)C24=CC=C(C=C24)C25=CC=C(C=C25)C26=CC=C(C=C26)C27=CC=C(C=C27)C28=CC=C(C=C28)C29=CC=C(C=C29)C30=CC=C(C=C30)C31=CC=C(C=C31)C32=CC=C(C=C32)C33=CC=C(C=C33)C34=CC=C(C=C34)C35=CC=C(C=C35)C36=CC=C(C=C36)C37=CC=C(C=C37)C38=CC=C(C=C38)C39=CC=C(C=C39)C40=CC=C(C=C40)C41=CC=C(C=C41)C42=CC=C(C=C42)C43=CC=C(C=C43)C44=CC=C(C=C44)C45=CC=C(C=C45)C46=CC=C(C=C46)C47=CC=C(C=C47)C48=CC=C(C=C48)C49=CC=C(C=C49)C50=CC=C(C=C50)C51=CC=C(C=C51)C52=CC=C(C=C52)C53=CC=C(C=C53)C54=CC=C(C=C54)C55=CC=C(C=C55)C56=CC=C(C=C56)C57=CC=C(C=C57)C58=CC=C(C=C58)C59=CC=C(C=C59)C60=CC=C(C=C60)C61=CC=C(C=C61)C62=CC=C(C=C62)C63=CC=C(C=C63)C64=CC=C(C=C64)C65=CC=C(C=C65)C66=CC=C(C=C66)C67=CC=C(C=C67)C68=CC=C(C=C68)C69=CC=C(C=C69)C70=CC=C(C=C70)C71=CC=C(C=C71)C72=CC=C(C=C72)C73=CC=C(C=C73)C74=CC=C(C=C74)C75=CC=C(C=C75)C76=CC=C(C=C76)C77=CC=C(C=C77)C78=CC=C(C=C78)C79=CC=C(C=C79)C80=CC=C(C=C80)C81=CC=C(C=C81)C82=CC=C(C=C82)C83=CC=C(C=C83)C84=CC=C(C=C84)C85=CC=C(C=C85)C86=CC=C(C=C86)C87=CC=C(C=C87)C88=CC=C(C=C88)C89=CC=C(C=C89)C90=CC=C(C=C90)C91=CC=C(C=C91)C92=CC=C(C=C92)C93=CC=C(C=C93)C94=CC=C(C=C94)C95=CC=C(C=C95)C96=CC=C(C=C96)C97=CC=C(C=C97)C98=CC=C(C=C98)C99=CC=C(C=C99)C100=CC=C(C=C100)C101=CC=C(C=C101)C102=CC=C(C=C102)C103=CC=C(C=C103)C104=CC=C(C=C104)C105=CC=C(C=C105)C106=CC=C(C=C106)C107=CC=C(C=C107)C108=CC=C(C=C108)C109=CC=C(C=C109)C110=CC=C(C=C110)C111=CC=C(C=C111)C112=CC=C(C=C112)C113=CC=C(C=C113)C114=CC=C(C=C114)C115=CC=C(C=C115)C116=CC=C(C=C116)C117=CC=C(C=C117)C118=CC=C(C=C118)C119=CC=C(C=C119)C120=CC=C(C=C120)C121=CC=C(C=C121)C122=CC=C(C=C122)C123=CC=C(C=C123)C124=CC=C(C=C124)C125=CC=C(C=C125)C126=CC=C(C=C126)C127=CC=C(C=C127)C128=CC=C(C=C128)C129=CC=C(C=C129)C130=CC=C(C=C130)C131=CC=C(C=C131)C132=CC=C(C=C132)C133=CC=C(C=C133)C134=CC=C(C=C134)C135=CC=C(C=C135)C136=CC=C(C=C136)C137=CC=C(C=C137)C138=CC=C(C=C138)C139=CC=C(C=C139)C140=CC=C(C=C140)C141=CC=C(C=C141)C142=CC=C(C=C142)C143=CC=C(C=C143)C144=CC=C(C=C144)C145=CC=C(C=C145)C146=CC=C(C=C146)C147=CC=C(C=C147)C148=CC=C(C=C148)C149=CC=C(C=C149)C150=CC=C(C=C150)C151=CC=C(C=C151)C152=CC=C(C=C152)C153=CC=C(C=C153)C154=CC=C(C=C154)C155=CC=C(C=C155)C156=CC=C(C=C156)C157=CC=C(C=C157)C158=CC=C(C=C158)C159=CC=C(C=C159)C160=CC=C(C=C160)C161=CC=C(C=C161)C162=CC=C(C=C162)C163=CC=C(C=C163)C164=CC=C(C=C164)C165=CC=C(C=C165)C166=CC=C(C=C166)C167=CC=C(C=C167)C168=CC=C(C=C168)C169=CC=C(C=C169)C170=CC=C(C=C170)C171=CC=C(C=C171)C172=CC=C(C=C172)C173=CC=C(C=C173)C174=CC=C(C=C174)C175=CC=C(C=C175)C176=CC=C(C=C176)C177=CC=C(C=C177)C178=CC=C(C=C178)C179=CC=C(C=C179)C180=CC=C(C=C180)C181=CC=C(C=C181)C182=CC=C(C=C182)C183=CC=C(C=C183)C184=CC=C(C=C184)C185=CC=C(C=C185)C186=CC=C(C=C186)C187=CC=C(C=C187)C188=CC=C(C=C188)C189=CC=C(C=C189)C190=CC=C(C=C190)C191=CC=C(C=C191)C192=CC=C(C=C192)C193=CC=C(C=C193)C194=CC=C(C=C194)C195=CC=C(C=C195)C196=CC=C(C=C196)C197=CC=C(C=C197)C198=CC=C(C=C198)C199=CC=C(C=C199)C200=CC=C(C=C200)C201=CC=C(C=C201)C202=CC=C(C=C202)C203=CC=C(C=C203)C204=CC=C(C=C204)C205=CC=C(C=C205)C206=CC=C(C=C206)C207=CC=C(C=C207)C208=CC=C(C=C208)C209=CC=C(C=C209)C210=CC=C(C=C210)C211=CC=C(C=C211)C212=CC=C(C=C212)C213=CC=C(C=C213)C214=CC=C(C=C214)C215=CC=C(C=C215)C216=CC=C(C=C216)C217=CC=C(C=C217)C218=CC=C(C=C218)C219=CC=C(C=C219)C220=CC=C(C=C220)C221=CC=C(C=C221)C222=CC=C(C=C222)C223=CC=C(C=C223)C224=CC=C(C=C224)C225=CC=C(C=C225)C226=CC=C(C=C226)C227=CC=C(C=C227)C228=CC=C(C=C228)C229=CC=C(C=C229)C230=CC=C(C=C230)C231=CC=C(C=C231)C232=CC=C(C=C232)C233=CC=C(C=C233)C234=CC=C(C=C234)C235=CC=C(C=C235)C236=CC=C(C=C236)C237=CC=C(C=C237)C238=CC=C(C=C238)C239=CC=C(C=C239)C240=CC=C(C=C240)C241=CC=C(C=C241)C242=CC=C(C=C242)C243=CC=C(C=C243)C244=CC=C(C=C244)C245=CC=C(C=C245)C246=CC=C(C=C246)C247=CC=C(C=C247)C248=CC=C(C=C248)C249=CC=C(C=C249)C250=CC=C(C=C250)C251=CC=C(C=C251)C252=CC=C(C=C252)C253=CC=C(C=C253)C254=CC=C(C=C254)C255=CC=C(C=C255)C256=CC=C(C=C256)C257=CC=C(C=C257)C258=CC=C(C=C258)C259=CC=C(C=C259)C260=CC=C(C=C260)C261=CC=C(C=C261)C262=CC=C(C=C262)C263=CC=C(C=C263)C264=CC=C(C=C264)C265=CC=C(C=C265)C266=CC=C(C=C266)C267=CC=C(C=C267)C268=CC=C(C=C268)C269=CC=C(C=C269)C270=CC=C(C=C270)C271=CC=C(C=C271)C272=CC=C(C=C272)C273=CC=C(C=C273)C274=CC=C(C=C274)C275=CC=C(C=C275)C276=CC=C(C=C276)C277=CC=C(C=C277)C278=CC=C(C=C278)C279=CC=C(C=C279)C280=CC=C(C=C280)C281=CC=C(C=C281)C282=CC=C(C=C282)C283=CC=C(C=C283)C284=CC=C(C=C284)C285=CC=C(C=C285)C286=CC=C(C=C286)C287=CC=C(C=C287)C288=CC=C(C=C288)C289=CC=C(C=C289)C290=CC=C(C=C290)C291=CC=C(C=C291)C292=CC=C(C=C292)C293=CC=C(C=C293)C294=CC=C(C=C294)C295=CC=C(C=C295)C296=CC=C(C=C296)C297=CC=C(C=C297)C298=CC=C(C=C298)C299=CC=C(C=C299)C300=CC=C(C=C300)C301=CC=C(C=C301)C302=CC=C(C=C302)C303=CC=C(C=C303)C304=CC=C(C=C304)C305=CC=C(C=C305)C306=CC=C(C=C306)C307=CC=C(C=C307)C308=CC=C(C=C308)C309=CC=C(C=C309)C310=CC=C(C=C310)C311=CC=C(C=C311)C312=CC=C(C=C312)C313=CC=C(C=C313)C314=CC=C(C=C314)C315=CC=C(C=C315)C316=CC=C(C=C316)C317=CC=C(C=C317)C318=CC=C(C=C318)C319=CC=C(C=C319)C320=CC=C(C=C320)C321=CC=C(C=C321)C322=CC=C(C=C322)C323=CC=C(C=C323)C324=CC=C(C=C324)C325=CC=C(C=C325)C326=CC=C(C=C326)C327=CC=C(C=C327)C328=CC=C(C=C328)C329=CC=C(C=C329)C330=CC=C(C=C330)C331=CC=C(C=C
$$(t)C_{11}H_{13}-\text{C}_6H_4-\text{SO}_2\text{CONH}-\text{C}_6H_3(\text{OH})-\text{NHCONH}-\text{C}_6H_4-\text{CN}-\text{SO}_2\text{N}(\text{C}_2H_5)_2$$
$$(1)C_7H_5 \text{---} \text{C}_6\text{H}_4 \text{---} \text{OCSCONH} \text{---} \text{C}_6\text{H}_3 \text{---} \text{NHCONH} \text{---} \text{C}_6\text{H}_4 \text{---} \text{SO}_2\text{CH}_3$$
[illegible]
$$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OCH}_2\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NHCONH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2\text{CF}_3$$
CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)OC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(O)c(c3)C(=O)Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)N5CCCCC5CCCCCCCCS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1)OC(=O)C(=O)Nc2ccc(O)cc2NCC(=O)Nc3ccc(cc3)C(=O)NCCCCS(=O)(=O)c4ccc(cc4)CCN(C)C(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C#N)cc2Clc1ccc(cc1)NC(=O)c2cc(O)c(C#N)c(C#N)c2C#Nc3ccc(cc3)C#NO=C(Oc1ccccc1)C(=O)Nc2ccccc2C(=O)Nc3cc(O)c(C(=O)Nc4ccc(O)cc4)cc3CCCCCc1ccc(cc1)OC(=O)c2ccc(cc2)C(O)c3ccc(cc3)Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)Cc5ccccc5

特開平1-200254 (7)


I - 48




I - 49




I - 50




I - 51




I - 52




I - 53




I - 54




I - 55




I - 52




I - 53




I - 54




I - 55




I - 60




I - 61



I - 62




I - 63




特開平1-200254 (9)


I - 80




I - 81




I - 82




I - 83




I - 88




I - 89




I - 90




I - 91




I - 84




I - 85




I - 86




I - 87




I - 92




I - 93



I - 94




I - 95




特開平1-200254 (10)


1-96




1-97




1-98




1-99




1-103




1-104




1-105




1-100



1-101



1-102



本発明において前記本発明のシアンカブラをハロゲン化炭素乳剤中に含有せしめるためには、従来公知の方法、例えば公知のジブチルフラレート、トリクレジルホスフェート、ジノニルフェノール等の加温溶解性溶媒と酢酸アセチル、プロピオン酸等の加温溶解性溶媒との混合液に本発明のシアンカブラをそれぞれ単独で、あるいは併用して溶解せしめた後、界面活性剤を含むゼラチン水溶液と混合し、次いで高速攪拌機ミキサまたはコロイドミルもしくは超音波分散機を用いて乳化分散させた後、乳剤中に顔料液を加するか、または上記乳化分散液をセツトした後、切断し、水洗した後、これを乳剤に添加してもよい。

本発明のシアンカブラの添加量は通常ハロゲン化炭素1モル当り 1.0×10^{-1} モル～1.0モル、好ましくは 5×10^{-2} モル～ 8×10^{-1} モルの範囲である。

本発明のシアンカブラは単独で使用するも2個以上を併用してもかまわない。更に本発明のシアンカブラ以外のシアンカブラを併用してもかまわない。

特開平1-200254 (11)

本発明の感光材料に用いるハロゲン化銀乳剤は、
露光により化学増感することができ、増感色素を
用いて所望の波長域に光学的に増感できる。

ハロゲン化銀乳剤には、かぶり防止剤、安定剤
等を加えることができる。該乳剤のバインディング
としては、ゼラチンを用いるのが有利である。

乳剤層、その他の親水性コロイド層は、塗布す
ることができ、又、可塑剤、水不溶性又は難溶性
合成ポリマの分散物(ラテックス)を含有させるこ
とができる。

カラー写真用感光材料の乳剤層には、カブラが
用いられる。

更に色調正の効果を有しているカラードカブラ、
銀合カブラ及び現像主薬の触媒体とのカップリン
グによって現像促進剤、漂白促進剤、現像剤、ハ
ロゲン化銀増感剤、調色剤、硬膜剤、かぶり剤、か
ぶり防止剤、化学増感剤、分感光増感剤及び感色剤
のような写真的に有用なフラグメントを放出する
化合物を用いることができる。

感光材料には、フィルタ層、ハレーション防止

層、イラジエーション防止層等の補助層を設ける
ことができる。これらの層中及び／又は乳剤層中
には現像処理中に感光材料から放出するかもしれ
は漂白される発射が含有させられてもよい。

感光材料には、ホルマリンスカベンジャ、蛍光
増白剤、ワット剤、滑剤、画像安定剤、界面活性
剤、色かぶり防止剤、現像促進剤、現像遅延剤や
漂白促進剤を添加できる。

支持体としては、ポリエチレン等をラミネート
した紙、ポリエチレンテレフタレートフィルム、
バライタ板、三酢酸セルロース等を用いることが
できる。

本発明の感光材料を用いて色調画像を得るには
露光後、通常知られているカラー写真処理を行う
ことができる。

〔実施例〕

以下に本発明の具体的実施例を述べるが、本発
明の実施の態様はこれらに限定されない。

実施例 1

実施例において、ハロゲン化銀感光材料中

の添加量は特に記載のない限り 1 g 当たり 10^{-4} g の量を
示す。また、ハロゲン化銀は銀に換算して示した。

トリアセチルセルロースフィルム支持体上に、
下記に示すような組成の各層を厚さ支持体側から
形成して、各種カラー写真感光材料 1 を作製した。
材料 1 (比較)

第 1 層: ハレーション防止層 (HO-1)

無色コロイド層を含むゼラチン層。

乾燥膜厚 $3 \mu\text{m}$

第 2 層: 中間層 (I-1)

2,5-ジ-1-オクタチルハイドロキソンの

乳化分散物を含むゼラチン層。

乾燥膜厚 $1.4 \mu\text{m}$

第 3 層: 高感度非感色性ハロゲン化銀乳剤層 (RH-1)

平均粒径 $(\bar{r}) 0.30 \mu\text{m}$ 、 AgI 3 モル%

を含む AgBr からなる

分散乳剤(乳剤 I: 分布の広さ 12%)

…銀塩増感 $1.2 \text{ g}/\text{m}^2$

増感色素 I …

銀 1 モルに対して 6×10^{-4} モル

増感色素 II …

銀 1 モルに対して 1.0×10^{-4} モル

シアノカブラ(C-1) …

銀 1 モルに対して 0.06 モル

カラードシアノカブラ(CC-1) …

銀 1 モルに対して 0.003 モル

D I R 化合物(D-1) …

銀 1 モルに対して 0.0015 モル

D I R 化合物(D-2) …

銀 1 モルに対して 0.002 モル

乾燥膜厚 $3.5 \mu\text{m}$

第 4 層: 高感度非感色性ハロゲン化銀乳剤層(RH-1)

平均粒径 $(\bar{r}) 0.5 \mu\text{m}$ 、 AgI 3.0 モル%を
含む AgBr からなる

分散乳剤(乳剤 II: 分布の広さ 12%)

…銀塩増感 $1.3 \text{ g}/\text{m}^2$

増感色素 I …

銀 1 モルに対して 3×10^{-4} モル

増感色素 II …

銀 1 モルに対して 1.0×10^{-4} モル

特開平1-200254 (12)

- シアノカブラ(C-1)...
- 銀1モルに対して0.02モル
- カタードシアノカブラ(CC-1)...
- 銀1モルに対して0.0015モル
- DIR化合物(D-2)...
- 銀1モルに対して0.001モル
- 乾燥膜厚 2.5 μ m
- 第5層: 中間層(I.L.)
- 第2層と同じ、ゼラチン層。
- 乾燥膜厚 1.0 μ m
- 第6層: 感光性親水性ハロゲン化銀乳剤層(GL-1)
- 乳剤I... 固布量1.5g/m²
- 増感色素III...
- 銀1モルに対して2.5 $\times 10^{-4}$ モル
- 増感色素IV...
- 銀1モルに対して1.2 $\times 10^{-4}$ モル
- マゼンタカブラ(M-1)...
- 銀1モルに対して0.050モル
- カラードマゼンタカブラ(CM-1)...
- 銀1モルに対して0.008モル
- ハイドロキソンの乳化分散物を含むゼラチン層。
- 乾燥膜厚 1.2 μ m
- 第9層: 感光性親水性ハロゲン化銀乳剤層(BL-1)
- 平均粒径0.48 μ m, AgI 3.0モル%を含むAgBrからなる
- 単分散乳剤(乳剤B: 分布の広さ 12%)
- ... 固布量0.9g/m²
- 増感色素V...
- 銀1モルに対して1.3 $\times 10^{-4}$ モル
- イエロカブラ(Y-1)...
- 銀1モルに対して0.29モル
- 乾燥膜厚 3.5 μ m
- 第10層: 高感度親水性乳剤層(BH-1)
- 平均粒径0.8 μ m, AgI 3.0モル%を含むAgBrからなる
- 単分散乳剤(乳剤B: 分布の広さ 12%)
- ... 固布量0.5g/m²
- 増感色素V...
- 銀1モルに対して1.0 $\times 10^{-4}$ モル
- DIR化合物(D-1)...
- 銀1モルに対して0.0010モル
- DIR化合物(D-3)...
- 銀1モルに対して0.0030モル
- 乾燥膜厚 3.5 μ m
- 第7層: 高感度親水性ハロゲン化銀乳剤層(GH-1)
- 乳剤E... 固布量1.4g/m²
- 増感色素III...
- 銀1モルに対して1.5 $\times 10^{-4}$ モル
- 増感色素IV...
- 銀1モルに対して1.0 $\times 10^{-4}$ モル
- マゼンタカブラ(M-1)...
- 銀1モルに対して0.020モル
- カラードマゼンタカブラ(CM-1)...
- 銀1モルに対して0.002モル
- DIR化合物(D-3)...
- 銀1モルに対して0.0010モル
- 乾燥膜厚 2.5 μ m
- 第8層: イエロフィルタ層(YC-1)
- 黄色コロイド銀と2,5-ジ-*t*-オクチル
- イエロカブラ(Y-1)...
- 銀1モルに対して0.08モル
- DIR化合物(D-2)
- 銀1モルに対して0.0015モル
- 乾燥膜厚 2.5 μ m
- 第11層: 第1保護層(Pro-1)
- 沃美化銀(AgI 2モル%平均粒径0.07 μ m)
- ... 固布量0.5g/m²
- 紫外線吸収剤 UV-1, UV-2を含むゼラチン層
- 乾燥膜厚 2.0 μ m
- 第12層: 第2保護層(Pro-2)
- ポリメチルメタクリレート粒子(直径1.5 μ m)及びホルマリンスカベンジャ(HS-1)を含むゼラチン層
- 乾燥膜厚 1.5 μ m
- 尚各層には上記組成物の他に、ゼラチン硬化剤(H-1)や界面活性剤を添加した。
- 試料1の各層に含まれる化合物は下記の通りである。

特開平1-200254 (13)

増感色素Ⅰ：アンヒドロ・5,5'-ジクロロ・9-エチル・
3,3'-ジ-(3-スルホプロピル)チア
カルボシアニンヒドロキシド


増感色素Ⅱ：アンヒドロ・9-エチル・3,3'-ジ-(3-ス
ルホプロピル)・4,5,4',5'-ジベンゾ
チアカルボシアニンヒドロキシド

増感色素Ⅲ：アンヒドロ・5,5'-ジフェニル・9-エチ
ル・3,3'-ジ-(3-スルホプロピル)オキ
サカルボシアニンヒドロキシド


増感色素Ⅳ：アンヒドロ・9-エチル・3,3'-ジ-(3-ス
ルホプロピル)・3,6,5',5'-ジベンゾ
オキサカルボシアニンヒドロキシド

増感色素Ⅴ：アンヒドロ・3,3'-ジ-(3-スルホプロ
ピル)・4,5-ベンゾ・5'-メトキシチア
シアニン


C-1：開示化合物 1-104




D-3




M-1




CN-1




CC-1




D-1




D-2




Y-1




UV-1




UV-2



HS-1



H-1



特開平1-200254 (14)

次に、試料1に於いて、第3層及び第4層のシアノプロパ（C-1）を表-1に示すごとくおきかえ、また第3、4、6、7、9及び10層のハロゲン化銀乳剤層の乳剤形成時に一般式(S)で表される化合物を表-1に示すごとく添加し、試料No.2～No.23を作成した。

このようにして得られた各試料を通常の方法でウェッジ露光した後、下記により現像処理を行った。

現像は下記発色現像液組成の現像液を用い33℃で3分15秒を中心として30秒現像時間を変化させて発色現像を行ない、下記の組成の漂白液、定着液、安定化液を用いてそれぞれ下記の時間で漂白処理、定着処理、安定化処理を行なうと共に水洗処理を行った。

発色現像液組成：

4-アミノ-3-メチル-N-エチル-N-(p-ヒドロキシフェニル)-ア	
ニリン酸塩塩	4.75g
無水亜硫酸ソーダ	4.25g

ホルマリン37%水溶液	5.00g
コニダックス（小田六写真工業（株）製）	7.50g

水を加えて1ℓとする。

現像処理工程(33℃)	処理時間
発色現像	3分15秒±30秒
漂 白	6分30秒
水 洗	3分15秒
定 着	6分30秒
水 洗	3分15秒
安定化	1分30秒

上記のように処理したNo.1～No.23の感光性層のかぶり、相対感度、2分45秒で現像処理した場合と3分45秒で現像処理した場合のかぶりの差(Δかぶり)の測定結果を表-1に示す。

なお、表-1において①かぶりおよび②相対感度は標準現像処理（現像時間3分15秒）の結果であり、③は現像時間変化の2分45秒と3分45秒の発色現像時間のちがいによるかぶりの変化である。

以下余白

ヒドロキシルアミン1/2硫酸塩	2.0g
無水硫酸カリウム	37.5g
過化ナトリウム	1.5g
ニトリロトリ酸塩3ナトリウム塩（1水塩）	2.5g
水酸化カリウム	1.0g

水を加えて1ℓとし、pH10.0に調整する。

漂白液組成：

ニチレンジアミンテトラ酢酸鉄アンモ	
ニウム塩	100.0g
ニチレンジアミンテトラ酢酸2アンモ	
ニウム塩	10g
過化アンモニウム	150.0g
水酸化	10.0g

水を加えて1ℓとし、pH6.0に調整する。

定着液組成：

チオ硫酸アンモニウム50%水溶液	102mg
無水亜硫酸ナトリウム	12.4mg

水を加えて1ℓとし、pH6.5に調整する。

安定化液組成：

表-1

試料No.	シアノプロパ	添加化合物 化合物名、濃度(mg/100g)	① かぶり	② 相対感度	③ Δかぶり	備考
1	1-10a	なし	0.10	100	0.14	比較
2	"	S-7 150	0.08	99	0.09	半透明
3	"	S-9 "	0.08	98	0.08	"
4	"	S-4 "	0.07	98	0.08	"
5	"	S-5 "	0.08	99	0.09	"
6	"	S-12 "	0.08	98	0.08	"
7	"	S-11 "	0.08	98	0.09	"
8	"	S-1 "	0.07	97	0.08	"
9	"	S-6 "	0.07	98	0.08	"
10	"	S-2 "	0.07	98	0.09	"
11	"	S-8 "	0.07	97	0.08	"
12	"	S-9 "	0.08	98	0.07	"
13	"	S-10 "	0.05	98	0.07	"
14	"	S-7 250	0.07	98	0.07	"
15	"	S-9 "	0.07	97	0.07	"
16	"	S-4 "	0.08	97	0.07	"
17	"	S-5 "	0.07	97	0.08	"
18	"	S-12 "	0.07	97	0.07	"
19	"	S-11 "	0.07	97	0.08	"
20	"	S-1 "	0.07	96	0.08	"
21	"	S-6 "	0.08	98	0.08	"
22	"	S-2 "	0.08	97	0.08	"
23	1-10b	なし	0.12	100	0.16	比較
24	"	S-7 150	0.06	124	0.09	半透明
25	"	S-9 "	0.06	125	0.10	"

特開平1-200254 (16)

試料 No.	シアン カプラー	添加化合物 化合物名、量(gg/kgPVC)	① かぶり	② 解像感度	③ Δかぶり	備 考
26	1-100	S-4 159	0.09	123	0.09	本発明
27	"	S-5 "	0.08	124	0.08	"
28	"	S-12 "	0.09	124	0.08	"
29	"	S-11 "	0.09	125	0.09	"
30	"	S-1 "	0.08	124	0.08	"
31	"	S-6 "	0.08	122	0.09	"
32	"	S-2 "	0.08	121	0.08	"
33	"	S-8 "	0.10	123	0.08	"
34	"	S-9 "	0.10	122	0.07	"
35	"	S-10 "	0.09	124	0.07	"
36	"	S-7 259	0.07	124	0.07	"
37	"	S-3 "	0.07	122	0.08	"
38	"	S-4 "	0.08	121	0.07	"
39	"	S-5 "	0.08	120	0.08	"
40	"	S-12 "	0.08	120	0.08	"
41	"	S-11 "	0.07	122	0.07	"
42	"	S-1 "	0.08	122	0.08	"
43	"	S-6 "	0.07	120	0.07	"
44	"	S-2 "	0.08	120	0.07	"
45	1-31	S-7 150	0.09	119	0.08	"
46	1-43	" "	0.08	108	0.08	"
47	1-51	" "	0.09	108	0.09	"
48	1-60	" "	0.08	111	0.08	"
49	1-61	" "	0.07	113	0.09	"
50	1-64	" "	0.07	119	0.08	"
51	1-65	" "	0.07	114	0.07	"

試料 No.	シアン カプラー	添加化合物 化合物名、量(gg/kgPVC)	① かぶり	② 解像感度	③ Δかぶり	備 考
52	1-71	S-7 150	0.07	119	0.09	本発明
53	1-75	" "	0.09	118	0.10	"
54	1-101	" "	0.08	117	0.08	"
55	1-103	" "	0.08	118	0.08	"
56	1-31	S-3 "	0.09	114	0.08	"
57	1-62	" "	0.07	112	0.08	"
58	1-51	" "	0.08	120	0.10	"
59	1-80	" "	0.08	121	0.10	"
60	1-81	" "	0.07	111	0.09	"
61	1-54	" "	0.08	112	0.09	"
62	1-80	" "	0.10	113	0.09	"
63	1-71	" "	0.08	119	0.08	"
64	1-75	" "	0.08	120	0.08	"
65	1-101	" "	0.09	118	0.09	"
66	1-103	" "	0.09	121	0.09	"
67	1-31	S-4 259	0.10	118	0.08	"
68	1-43	" "	0.08	113	0.09	"
69	1-51	" "	0.09	121	0.08	"
70	1-60	" "	0.09	122	0.08	"
71	1-61	" "	0.08	119	0.09	"
72	1-64	" "	0.08	111	0.08	"
73	1-66	" "	0.07	114	0.08	"
74	1-71	" "	0.08	113	0.08	"
75	1-75	" "	0.08	112	0.10	"
76	1-101	" "	0.08	119	0.09	"
77	1-103	" "	0.09	118	0.08	"

試料 No.	シアン カプラー	添加化合物 化合物名、量(gg/kgPVC)	① かぶり	② 解像感度	③ Δかぶり	備 考
78	1-48	S-5 250	0.09	114	0.09	本発明
79	1-60	" "	0.08	116	0.08	"
80	1-66	" "	0.07	116	0.08	"
81	1-43	S-12 "	0.07	115	0.09	"
82	1-60	" "	0.08	118	0.10	"
83	1-66	" "	0.07	116	0.08	"

表-1からも明らかなように、本発明の試料は、感度を実質的に下げることなくかぶりを更に低下し、かつ現像処理条件の変動による性能が著しく改良されている。

又、試料2及び14のシアンカプラー1-104の代りにシアンカプラー1-3を用いた場合でもかぶり及び現像処理条件の変動による性能を改良することができた。

出 願 人 コニカ株式会社